

**This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- **BLACK BORDERS**
- **TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- **FADED TEXT**
- **ILLEGIBLE TEXT**
- **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- **COLORED PHOTOS**
- **BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS**
- **GRAY SCALE DOCUMENTS**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

AN''''

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-72237

(43)公開日 平成10年(1998) 3月17日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 3 C 3/091			C 0 3 C 3/091	
G 0 2 F 1/1333	5 0 0		G 0 2 F 1/1333	5 0 0

審査請求 未請求 請求項の致6 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特願平9-145495	(71)出願人	000000044 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
(22)出願日	平成9年(1997) 6月3日	(72)発明者	西沢 学 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内
(31)優先権主張番号	特願平8-140305	(72)発明者	中尾 泰昌 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内
(32)優先日	平8(1996) 6月3日	(74)代理人	弁理士 泉名 謙治 (外1名)
(33)優先権主張国	日本 (JP)		

(54)【発明の名称】 無アルカリガラスおよび液晶ディスプレイパネル

(57)【要約】

【課題】歪点 $\geq 6.40^{\circ}\text{C}$ 、熱膨張係数 $4.0 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ 未満、密度2.60未満で、バッファードフッ酸による白濁なく、耐酸性も優れる無アルカリガラスを得る。

【解決手段】重量%表示で実質的に、 SiO_2 :58.4~66.0%、 Al_2O_3 :15.3~22.0%、 B_2O_3 :5.0~12.0%、 MgO :0~6.5%、 CaO :0~7.0%、 SrO :4.0~12.5%、 BaO :0~2.0%未満、 $\text{MgO}+\text{CaO}+\text{SrO}+\text{BaO}$:9.0~18.0%からなる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 歪点が640℃以上であって、重量%表示で実質的に、 SiO_2 : 58.4~66.0%、 Al_2O_3 : 1.5.3~22.0%、 B_2O_3 : 5.0~12.0%、 MgO : 0~6.5%、 CaO : 0~7.0%、 SrO : 4.0~12.5%、 BaO : 0~2.0%未満、 $\text{MgO}+\text{CaO}+\text{SrO}+\text{BaO}$: 9.0~18.0%からなる無アルカリガラス。

【請求項2】 PbO 、 As_2O_3 および Sb_2O_3 を実質的に含有しない請求項1記載の無アルカリガラス。

【請求項3】 密度が2.60g/cc未満である請求項1または2記載の無アルカリガラス。

【請求項4】 熱膨張係数が $40 \times 10^{-7}/^\circ\text{C}$ 未満である請求項1、2または3記載の無アルカリガラス。

【請求項5】 リンの含有量が原子重量表示で20ppm以下である請求項1、2、3または4記載の無アルカリガラス。

【請求項6】 セルを形成する1対の基板のうちの少なくとも一方の基板として請求項1、2、3、4または5記載の無アルカリガラスを用いた液晶ディスプレイパネル。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、各種ディスプレイやフォトマスク用基板ガラスとして好適な、アルカリ金属酸化物を実質上含有せずフロート成形可能な、無アルカリガラスおよびそれを用いた液晶ディスプレイパネルに関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、各種ディスプレイ用基板ガラス、特に表面に金属または酸化物薄膜等を形成させるものでは、以下の特性が要求される。

【0003】 (1) アルカリ金属酸化物を含有すると、アルカリ金属イオンが薄膜中に拡散して、膜特性を劣化させるため、実質的にアルカリ金属イオンを含まないこと。

(2) 薄膜形成工程で高温にさらされるので、ガラスの変形およびガラスの構造安定化に伴う収縮を最小限に抑えるため、高い歪点を有すること。

(3) 半導体形成に用いられる各種薬品に対して十分な化学耐久性を有すること。特に SiO_2 や SiN_x のエッチングのためのフッ酸、フッ化アンモニウム等を主成分とするバッファードフッ酸(BHF)に対して耐久性があること。

(4) 内部および表面に欠点(泡、脈理、インクルージョン、ビット、キズ、等)をもたないこと。

【0004】 従来、各種ディスプレイやフォトマスク用基板ガラスとしてコーニングコード7059ガラスが広く用いられている。しかし、このガラスにはディスプレイ用として以下に示す不十分な点があった。

【0005】 (1) 歪点が593℃と低いので、ディスプレイ作製工程におけるガラスの収縮を低減するための前熱処理を、工程前に行わなければならない。

(2) 金属電極や透明導電膜(ITOなど)のエッチングに用いる塩酸等への溶出量が多く、ディスプレイ作製工程中で溶出物が再結晶するなどして、ディスプレイ作製に困難がある。

【0006】 上記要求に加えて、近年、ディスプレイが大型化するに伴い次の2点が新たに要求されてきた。

(1) 上記コード7059ガラスの密度は2.76g/ccであり、さらに軽量化を図るため密度の小さいものが必要である。

(2) 上記コード7059ガラスの熱膨張係数が $46 \times 10^{-7}/^\circ\text{C}$ であり、ディスプレイ作製時の昇降温速度を上げ、生産効率を上げるため、さらに熱膨張係数の小さいものが必要である。

【0007】 B_2O_3 に関しては、特開平1-160844には B_2O_3 を20~23カチオン%含有するものが開示されているが、 B_2O_3 量が多く歪点が充分には高くない。特開昭61-281041には B_2O_3 を0.1~4重量%、特開平4-175242には B_2O_3 を0.1~5モル%、特開平4-325435には B_2O_3 を0~3重量%、含有するものが開示されているが、 B_2O_3 量が少なくBHFに対する耐久性が充分ではない。

【0008】 BaO に関しては、特開平4-325434には BaO を10~20重量%、特開昭63-74935には BaO を10~22重量%、特開昭59-169953には BaO を15~40重量%、含有するものが開示されているが、 BaO が多く熱膨張係数が大きいうえ、密度も大きい。

【0009】 MgO に関しては、特開昭61-132536には MgO を6.5~12重量%、特開昭59-116147には MgO を5~15重量%、特開昭60-71540には MgO を5~17重量%、特開昭60-42246には MgO を10~25モル%、含有するものが開示されているが、 MgO を多く含有したガラスは分相がおきやすくなる。

【0010】 CaO に関しては、特開昭63-176332には CaO を11~25重量%、特開昭58-32038には CaO を7~20モル%、特開平2-133334には CaO を8~15重量%、特開平3-174336には CaO を7~12重量%、特開平6-40739には CaO を10~12重量%、特開平5-201744には CaO を18カチオン%以上、含有するものが開示されているが、 CaO を多量に含有すると熱膨張係数が大きくなる傾向がある。

【0011】 Al_2O_3 に関しては、特開昭61-236631には Al_2O_3 を22.5~35重量%、含有するものが開示されているが、 Al_2O_3 量が多く塩酸

等への薬品への溶出が多い。

【0012】 P_2O_5 に関しては、特開昭61-261232、特開昭63-11543、には P_2O_5 を含有するものが開示されているが、薄膜の半導体特性を悪化させ好ましくない。

【0013】

【発明が解決しようとする課題】また、歪点が $640^{\circ}C$ 以上で、熱膨張係数が比較的小さいガラスは、特開平4-160030、特開平6-263473に記載されている。しかし、このガラスは BaO を相当量必須として、低密度と低熱膨張係数の両立が難しく、より大型化をめざすという時代の要請に完全にこたえたものになっていない。

【0014】本発明の目的は、上記欠点を解決するとともに、歪点が $640^{\circ}C$ 以上で、熱膨張係数、密度が小さく、BHFにより白濁をおこさず、塩酸等の薬品への耐久性も優れ、溶解・成形が容易で、フロート成形が可能な無アルカリガラスを提供することにある。

【0015】

【課題を解決するための手段】本発明は、歪点が $640^{\circ}C$ 以上であって、重量%表示で実質的に、 SiO_2 : 58.4~66.0%、 Al_2O_3 : 15.3~21.1%、 B_2O_3 : 5.0~12.0%、 MgO : 0~6.5%、 CaO : 0~7.0%、 SrO : 4.0~12.5%、 BaO : 0~2.0%未満、 $MgO+CaO+SrO+BaO$: 9.0~18.0%からなる無アルカリガラスである。

【0016】

【発明の実施の形態】本発明の無アルカリガラスはアルカリ金属酸化物（例えば Na_2O 、 K_2O など）を実質的に含有しないものである。具体的にはアルカリ金属酸化物が総量で0.5重量%以下、より好ましくは0.2重量%以下とされる。

【0017】上記の通り各成分の組成範囲を限定した理由について述べる。 SiO_2 はその含有量が少なすぎると、歪点が十分に上げられないとともに、化学耐久性が悪化し、熱膨張係数が増大する。好ましくは59.0重量%以上である。多すぎると、溶解性が低下し、失透温度が上昇する。好ましくは65.0重量%以下、より好ましくは62.7重量%以下である。

【0018】 Al_2O_3 はガラスの分相性を抑制し、熱膨張係数を下げ、歪点を上げる。その含有量が少なすぎると、この効果があらわれない。好ましくは15.3重量%以上である。多すぎると、ガラスの溶解性が悪くなる。好ましくは21.1重量%以下である。

【0019】 B_2O_3 はBHFによる白濁発生を防止し、高温での粘性を高くさせずに熱膨張係数と密度の低下を達成できる。その含有量が少なすぎると、BHF性が悪化する。好ましくは5.2重量%以上である。多すぎると、耐酸性が悪くなるとともに歪点が低くなる。好

ましくは10.2重量%以下である。

【0020】 MgO はアルカリ土類金属酸化物の中では熱膨張係数を低くし、かつ歪点が低下しないため、必須ではないが、含有させることができる。その含有量が多すぎると、BHFによる白濁やガラスの分相が生じやすくなる。好ましくは6.0重量%以下、より好ましくは3.1重量%以下である。

【0021】 CaO は必須ではないが、含有することによりガラスの溶解性を向上させうる。一方、多すぎると、熱膨張係数を大きくし、失透温度を上げてしまう。好ましくは6.6重量%以下である。

【0022】 SrO はガラスの分相を抑制し、BHFによる白濁に対し比較的有效な成分であるため、必須とされる。好ましくは4.6重量%以上である。その含有量が多すぎると、熱膨張係数が増大する。好ましくは12.1重量%以下である。

【0023】 BaO は、ガラスの分相を抑制し、溶解性を向上させ、失透温度を抑制する効果を有する成分である。しかし、その含有量が多すぎると、密度が大きくなり、熱膨張係数が増大させる傾向が強い。より密度が小さく熱膨張係数を小さくするという観点では、1.8重量%以下、特に0.9重量%以下が好ましく、さらに、不純物として含有される量を超えて（すなわち実質的に）含有されないことがより好ましい。

【0024】 $MgO+CaO+SrO+BaO$ は、その含量が少なすぎると、溶解を困難にさせる。好ましくは10.9重量%以上である。多すぎると、密度が大きくなる。好ましくは17.4重量%以下である。

【0025】近年、液晶表示装置としてすでに商品化されているアモルファスシリコンタイプのTFTを使用したのに対して、ポリシリコンタイプのTFTが提案され、使用されてきている。ポリシリコンタイプのTFTは、（1）トランジスタの易動度を上げうるので、1画素あたりの制御時間が短くなり、LCDの高精細化が可能になる、（2）画面周辺に駆動用ICを実装することが可能になる、などの利点がある反面、作製工程での強い熱処理（例えば、 $500\sim600^{\circ}C\times$ 数時間）が必要になる。

【0026】このような高温では、ガラス中の不純物がTFTに拡散して、リーク電流が増大し、TFT特性が悪化させ、高精細のTFT作製を難しくするおそれがある。このような不純物でもっとも問題視されるのは、リンである。ガラス基板にTFTを形成する際、熱処理によってリンがTFT中に拡散し、リーク電流を増大させ、TFT特性が悪化させるおそれがあるため、本発明では、リンは原子（カチオン）重量表示で20ppm以下にされることが好ましい。

【0027】本発明のガラスは上記成分以外にガラスの溶解性、清澄性、成形性を改善するため、 ZnO 、 SO_3 、 F 、 Cl を総量で5モル%以下添加できる。また、

PbO、As₂O₃ またはSb₂O₃ を含むとガラスカレットの処理に工数を多く必要とするので不純物等として不可避免的に混入するものを除き含有しないことが好ましい。

【0028】かくして本発明において好ましい態様のガラスの組成は、例えば、重量%表示で実質的に、SiO₂:59.0~62.7%、Al₂O₃:15.3~21.1%、B₂O₃:5.2~10.2%、MgO:0~6.0%、CaO:0~6.6%、SrO:4.6~12.1%、MgO+CaO+SrO+BaO:10.9~17.4%からなるものである。

【0029】本発明のガラスは、歪点が640℃以上である。また、歪点が650℃以上であることが好ましい。熱膨張係数については、 $40 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ 未満であることが好ましく、特に、 $30 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ 以上 $40 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ 未満であることが好ましい。密度については、2.60g/cc未満であることが好ましく、より好ましくは2.55g/cc未満であり、もっとも好ましくは2.50g/cc未満である。

【0030】また、本発明のガラスは、フロート法の成形における成形温度(粘度が 10^4 ポイズになる温度)が失透温度より低くないので、フロート成形に適したものである。

【0031】本発明のガラスは、例えば次のような方法で製造できる。すなわち、通常使用される各成分の原料を目標成分になるように調合し、これを溶解炉に連続的に投入し、1500~1600℃に加熱して熔融する。この熔融ガラスをフロート法により所定の板厚に成形し、徐冷後切断する。こうして得られたガラス板は、液晶ディスプレイのセルを形成する1対の基板のうちの少なくとも一方の基板として使用される。

【0032】

【実施例】各成分の原料を目標組成になるように調合し、白金坩堝を用いて1500~1600℃の温度で溶解した。溶解にあたっては、白金スターラを用い攪拌しガラスの均質化を行った。次いで溶解ガラスを流し出し、板状に成形後徐冷した。

【0033】表1~表4には、こうして得られたガラス組成と熱膨張係数、高温粘度、失透温度、歪点、密度、耐酸性、耐BHF性を示した。表5~表8は、表1~表4の組成をモル%換算したものである。例1~31は実施例、例32~例34は比較例である。特に、例28~

32には、リンの含有量(原子重量ppm)と、TFT特性を示すリーク電流を併記した。

【0034】熱膨張係数は単位: $10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ で示し、高温粘度は粘度が 10^2 、 10^4 ポイズとなる温度(単位: $^{\circ}\text{C}$)で示し、失透温度、歪点は単位: $^{\circ}\text{C}$ で示し、密度は単位:g/ccで示した。歪点(単位: $^{\circ}\text{C}$)はJIS R3103に従って測定した。

【0035】耐酸性は、90℃の0.1規定のHCl中に20時間浸漬後の単位面積あたりの重量減少量(単位:mg/cm²)で示す。耐酸性は0.3mg/cm²以下であることが好ましく、0.2mg/cm²以下であることが特に好ましい。

【0036】耐BHF性は、NH₄F/HF混液(40重量%NH₄F水溶液と50重量%HF水溶液とを体積比で9:1に混合した液)中に25℃で20分浸漬後の単位面積あたりの重量減少量(単位:mg/cm²)で示す。耐BHF性は0.7mg/cm²以下であることが好ましく、0.6mg/cm²以下であることが特に好ましい。

【0037】リーク電流は、電極長さ10μmのポリシリコンタイプTFTをガラス基板上に作成し、ゲート電圧を-5V、ソース電圧を0V、ドレイン電圧を+10Vとしたときのリーク電流(単位:pA)を測定した。リーク電流は50pA程度以下であることが好ましい。

【0038】例1~31のガラスは、熱膨張係数は $30 \times 10^{-7} \sim 40 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ と低い値を示し、歪点は640℃以上と高い値を示し、高温での熱処理に充分耐えられる。密度も2.60g/cc未満で従来のコーニングコード7059ガラスの2.76g/ccよりはるかに小さい。化学的特性に関してもBHFにより白濁を生じにくく、耐酸性にも優れる。溶解の目安となる 10^2 ポイズに相当する温度も比較的低温で溶解が容易であり、成形性の目安となる 10^4 ポイズに相当する温度が失透温度以上になっており、フロート成形時に失透が生成するなどのトラブルがないと考えられる。

【0039】一方、本発明の範囲外の組成である例33、例34は熱膨張係数が大きく、密度が比較的大きい。また、例32はリンの含有量が大きく、リーク電流が大きくなっている。

【0040】

【表1】

例番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SiO ₂ 重量%	60.8	60.3	59.0	60.5	59.5	62.7	59.7	58.4	58.6
Al ₂ O ₃	16.7	16.3	19.4	15.6	16.3	17.0	18.2	21.0	16.6
B ₂ O ₃	8.3	8.1	8.2	8.5	8.1	9.5	9.3	9.2	9.3
MgO	1.2	0.0	0.6	3.1	0.0	2.4	2.4	1.2	0.6
CaO	4.6	3.3	4.5	6.0	4.9	3.0	2.9	4.1	5.8
SrO	8.5	12.1	8.3	6.3	9.4	5.5	5.7	6.1	9.2
BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0
MgO+CaO +SrO+BaO	14.3	15.4	13.4	15.4	16.1	10.9	12.8	11.4	15.6
熱膨張係数	35	37	36	39	39	32	33	33	39
高温粘度									
10 ³ ポイズ	1730	1750	1730	1660	1730	1750	1740	1710	1700
10 ⁴ ポイズ	1340	1350	1340	1260	1340	1320	1310	1320	1290
失透温度	1310	1330	1310	1260	1340	1300	1280	1320	1250
歪点	660	660	670	640	655	670	670	680	640
密度	2.48	2.49	2.48	2.50	2.53	2.40	2.46	2.44	2.52
耐酸性	0.10	0.07	0.15	0.13	0.11	0.12	0.15	0.20	0.13
耐BHF性	0.48	0.47	0.47	0.50	0.50	0.48	0.51	0.53	0.50

【0041】

* * 【表2】

例番号	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SiO ₂ 重量%	60.0	62.6	60.7	61.4	60.9	59.1	58.7	61.4	61.5
Al ₂ O ₃	18.0	16.9	18.2	15.3	16.7	19.5	21.1	18.1	16.6
B ₂ O ₃	10.2	7.4	7.2	7.3	6.2	6.1	6.2	5.2	8.3
MgO	0.0	2.6	1.6	1.5	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2
CaO	4.1	3.7	4.3	5.9	5.0	4.9	6.6	5.0	3.8
SrO	7.6	6.8	8.0	8.6	9.3	9.1	6.1	9.2	7.7
BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
MgO+CaO +SrO+BaO	11.7	13.1	13.9	16.0	16.1	15.2	13.9	15.4	13.6
熱膨張係数	33	33	35	39	38	37	37	37	35
高温粘度									
10 ³ ポイズ	1740	1730	1710	1700	1720	1750	1750	1770	1740
10 ⁴ ポイズ	1340	1340	1340	1320	1310	1320	1320	1340	1330
失透温度	1300	1340	1320	1320	1300	1300	1300	1340	1300
歪点	640	680	680	665	685	695	700	710	670
密度	2.44	2.46	2.48	2.52	2.53	2.52	2.50	2.52	2.47
耐酸性	0.28	0.07	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.12
耐BHF性	0.47	0.52	0.53	0.56	0.54	0.56	0.57	0.59	0.44

【0042】

* * 【表3】

例番号	19	20	21	22	23	24	25	26	27
SiO ₂ 重量%	61.1	62.1	60.0	61.3	59.7	62.9	63.0	60.5	60.1
Al ₂ O ₃	19.8	18.1	16.5	16.8	20.0	15.7	17.3	18.7	17.0
B ₂ O ₃	7.3	9.2	6.1	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4
MgO	2.4	0.6	1.2	3.6	4.2	5.0	5.6	6.2	3.9
CaO	3.9	3.0	4.6	1.7	2.5	2.6	1.7	0.9	4.1
SrO	4.6	6.1	10.7	9.3	6.2	6.4	4.8	6.3	7.5
BaO	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MgO+CaO +SrO+BaO	11.8	10.6	17.4	14.6	13.0	14.0	12.1	12.3	15.5
熱膨張係数	32	31	39	35	33	35	32	33	38
高温粘度									
10 ³ ポイズ	1720	1780	1720	1690	1640	1670	1660	1630	1650
10 ⁴ ポイズ	1340	1350	1310	1310	1280	1290	1290	1270	1270
失透温度	1280	1300	1300	1300	1280	1290	1290	1270	1250
歪点	685	675	670	680	690	690	700	700	660
密度	2.45	2.41	2.56	2.50	2.49	2.47	2.45	2.49	2.51
耐酸性	0.07	0.14	0.06	0.08	0.04	0.12	0.17	0.11	<0.1
耐BHF性	0.54	0.46	0.55	0.46	0.48	0.42	0.37	0.40	0.54

【0043】

* * 【表4】

例番号	28	29	30	31	32	33	34
SiO ₂ 重量%	59.5	60.3	61.1	62.0	63.0	57.2	58.0
Al ₂ O ₃	19.0	19.3	19.5	19.8	20.2	15.9	16.2
B ₂ O ₃	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.9	8.0
MgO	1.2	1.2	1.2	1.2	0.0	1.1	1.2
CaO	0.0	1.6	3.3	5.0	9.4	4.0	4.0
SrO	13.4	10.5	7.6	4.6	0.0	2.9	6.0
BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	6.6
MgO+CaO +SrO+BaO	14.6	13.3	12.1	10.9	9.4	18.9	17.8
リン含有量	0	4	8	12	22		
熱膨張係数	34	34	33	32	33	41	40
高温粘度							
10 ³ ポイズ	1740	1740	1740	1750	1750	1690	1690
10 ⁴ ポイズ	1350	1350	1350	1350	1350	1290	1290
失透温度	1300	1300	1300	1300	1300	1250	1260
歪点	690	690	690	690	690	670	670
密度	2.49	2.47	2.45	2.42	2.40	2.60	2.57
耐酸性	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08
耐BHF性	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.55	0.53
リーク電流	2	8	15	30	90		

【0044】

※50※【表5】

11

12

例番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SiO ₂ モル%	68.0	69.0	67.0	66.0	68.0	69.0	67.0	66.0	66.0
Al ₂ O ₃	11.0	11.0	13.0	10.0	11.0	11.0	12.0	14.0	11.0
B ₂ O ₃	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0
MgO	2.0	0.0	1.0	5.0	0.0	4.0	4.0	2.0	1.0
CaO	5.5	4.0	5.5	7.0	6.0	3.5	3.5	5.0	7.0
SrO	5.5	8.0	5.5	4.0	6.2	3.5	3.7	4.0	6.0
BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0
MgO+CaO +SrO+BaO	13.0	12.0	12.0	16.0	13.0	11.0	12.0	11.0	14.0

【0045】

* * 【表6】

例番号	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SiO ₂ モル%	68.0	69.0	68.0	68.0	68.0	67.0	66.0	69.0	69.0
Al ₂ O ₃	12.0	11.0	12.0	10.0	11.0	13.0	14.0	12.0	11.0
B ₂ O ₃	10.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	5.0	8.0
MgO	0.0	4.3	2.6	2.5	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
CaO	5.0	4.3	5.2	7.0	6.0	6.0	8.0	6.0	4.6
SrO	5.0	4.3	5.2	5.5	6.0	6.0	4.0	6.0	5.0
BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
MgO+CaO +SrO+BaO	10.0	13.0	13.0	15.0	15.0	14.0	14.0	14.0	12.0

【0046】

※ ※ 【表7】

例番号	19	20	21	22	23	24	25	26	27
SiO ₂ モル%	68.0	70.0	68.0	68.0	66.0	68.0	68.0	66.0	66.0
Al ₂ O ₃	13.0	12.0	11.0	11.0	13.0	10.0	11.0	12.0	11.0
B ₂ O ₃	7.0	9.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
MgO	4.0	1.0	2.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	6.4
CaO	4.6	3.6	5.6	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0	4.8
SrO	3.0	4.0	7.0	6.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.8
BaO	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MgO+CaO +SrO+BaO	12.0	9.0	15.0	14.0	14.0	15.0	14.0	15.0	16.0

【0047】

★ ★ 【表8】

例番号	28	29	30	31	32	33	34
SiO ₂ モル%	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	67.0	67.0
Al ₂ O ₃	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	11.0	11.0
B ₂ O ₃	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0
MgO	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
CaO	0.0	2.0	4.0	6.0	11.0	5.0	5.0
SrO	9.0	7.0	5.0	3.0	0.0	2.0	4.0
BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.0
MgO+CaO +SrO+BaO	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	14.0	14.0

【0048】

【発明の効果】本発明によるガラスは、フロート法による成形が可能である。また、BHFによる白濁が生じにくく、耐酸性に優れ、耐熱性が高く、低い熱膨張係数を*

*有するのでディスプレイ用基板、フォトマスク基板として適する。特に、密度が非常に小さいので、大型のTFTタイプのディスプレイ基板等に好適である。